

Specification / Spezifikation

Product / Produkt	Pelytex PP/CV 32/15			
Composition / Zusammensetzung data approximately / ca. Angaben	Thermal bonded nonwoven made from polypropylene and shares of viscose			
	Minimum	Target	Maximum	
Weight / Flächengewicht (according to EDANA WSP 130.1)	28,8	32	35,2	[g/m ²]
Thickness / Dicke (according to EDANA WSP 120.1)	0,33	0,37	0,40	[mm]
Tensile strength MD dry / Zugfestigkeit längs trocken (according to EDANA WSP 110.4)	30	45	-	[N/50mm]
Elongation MD dry / Dehnung längs trocken (according to EDANA WSP 110.4)	30	<>	-	[%]
Tensile strength CD dry / Zugfestigkeit quer trocken (according to EDANA WSP 110.4)	7	8	-	[N/50mm]
Elongation CD dry / Dehnung quer trocken (according to EDANA WSP 110.4)	40	<>	-	[%]
Stiffness MD / Steifigkeit längs (according to EDANA WSP 090.3)	-	<>	-	[g]
Stiffness CD / Steifigkeit quer (according to EDANA WSP 090.3)	-	<>	-	[g]
Water absorbtion / Wasseraufnahme (according to DIN 53923)	380	400	-	[%]
Special test / spezielle Tests				
Spez.: B976106				
The tests are carried out according to EDANA and DIN recommended test methods. Die Messmethoden entsprechen den EDANA und DIN Messmethoden oder sind diesen angelehnt.				



i.V. Holger Pingpank
 [Head of Quality Assurance / Leiter Qualitätssicherung]